




**RAMSAUER®**

# 422 Parkett

## Техническое описание



# 422 Parkett

## 1К Герметик на базе акрилатной дисперсии

### Испытания

Выполняет требования EMICODE EC1-PLUS „R“

### 1. Механические свойства

Основа	акрилатная дисперсия
Образование поверхностной пленки	~ 10 мин. (23°C/относительная влажность воздуха 50%)
Время затвердения	~ 2 мм за 24 часа (при температуре +23°C и относительной влажности воздуха 50%)
Плотность	~ 1,54 (EN ISO 1183-1)
Твердость по Шору	~ 40 (DIN EN ISO 868)
Усадка	~ 18 % (EN ISO 10563)
Термостойкость	от - 20°C до +80°C
Температура применения (окружающая среда и основание)	от + 5°C, до + 35°C
Шлифуемость	после 18 – 24 ч. (23°C/относительная влажность воздуха 50%)
Полная нагрузка возможна	после 2 – 3 дней
Цвет	Согласно актуальной карте цветов
Форма поставки	картуш 310 мл; другая тара по запросу
Условия хранения картушей, алюминиевых туб	24 месяцев в оригинальной упаковке в сухом и прохладном месте

### 2. Свойства

422 PARKETT – готовый к употреблению герметик для швов на базе акрилатной дисперсии. Материал не содержит растворителей, является продолжительно-эластичным и не имеет запаха. Материал быстро шлифуется и отличается очень хорошей технологичностью (легко укладывается). После затвердевания 422 PARKETT можно наносить покрытия для паркета.

### 3. Сфера применения

Продукт специально предназначен для герметизации швов на деревянных половых покрытиях в местах переходов, плинтусов, дверных порогов, а также на кромочных деформационных швах на паркетных полах.

### 4. Применение

Контактная поверхность должна быть чистой, сухой и свободной от пыли, жиров и масел. Все остатки воска и тому подобного должны быть полностью удалены из швов. Перед началом работы срежьте ровным срезом колпачок картуши. Заполните швы материалом без зазоров с помощью подходящей насадки, при необходимости заглажьте их с помощью подходящего шпателя смоченного водой.

## 5. Ограничения по применению

В связи с большим количеством представленных на рынке лакокрасочных систем, рекомендуется заблаговременно проверить совместимость лакокрасочного покрытия и герметика. Слишком ранняя перекраска / покрытие лаком или растяжение швов может привести к образованию трещин в лакокрасочной системе.

## 6. Меры предосторожности

Более подробная информация приведена в актуальной редакции паспорта безопасности. Паспорт безопасности можно получить в интернете по адресу [www.ramsauer.at](http://www.ramsauer.at).

## 7. Рекомендации по применению

Соблюдать срок годности продукта. Не предназначено для обширного склеивания поверхностей. Увеличение толщины слоя замедляет процесс затвердевания. При нанесении герметика слоем толщиной более 15 мм проконсультироваться с технологическим отделом компании Ramsauer. В зависимости от материала во время фазы полимеризации / сушки происходит изменение цвета – окончательный цвет достигается только после полного высыхания. При хранении и / или транспортировке в течение длительного периода времени (несколько недель) в условиях повышенных температур и влажности воздуха возможно сокращение срока годности и изменение свойств продукта. Избегать воздействия низких температур.

## 8. Ответственность за дефекты

Информация, в частности, предложения по применению и рекомендации по использованию продуктов, основываются на наших знаниях и опыте, имеющихся, как правило, на момент печати настоящего технического описания. В зависимости от конкретных обстоятельств, в частности, типов некоторых оснований, условий применения и окружающей среды, результат применения продукта может отклоняться от приведенных здесь данных. Следовательно, мы не можем гарантировать результат либо нести юридическую ответственность за данные указания, равно как и за устные консультации, за исключением случаев умышленной дезинформации или грубой халатности со стороны сотрудников компании Ramsauer. Компания Ramsauer гарантирует сохранение технических свойств своих продуктов в соответствии с техническими описаниями до истечения срока годности.

При применении руководствуйтесь последней редакцией технического описания, которая предоставляется по запросу. С актуальными Общими коммерческими условиями вы можете ознакомиться на нашем сайте [www.ramsauer.at](http://www.ramsauer.at) в любое удобное время. С появлением новой версии / пересмотра технического паспорта все предыдущие версии соответствующего продукта теряют силу.