

11.01.16г.

### Технологический регламент по нанесению тонкослойной защитной лазури Pullex 3in1-Lasur фирмы Adler (Австрия)

**Сфера применения:** деревянные дома, постройки, мосты и мостики, навесы и обшивки, балконы, заборы

**Примеры объектов:** частные дома, коттеджные поселки, гостиницы и отели, базы и дома отдыха, кемпинги, кафе и рестораны, бани, торговые центры, новая и старая древесина

**Состав:** алкидные смолы.

**Система:** на основе растворителя, без содержания ароматических углеводородов.

**Особенности:** продукт содержит активные компоненты против грибка, синевы и насекомых. Подходит для всех типов древесины (шлифованная, струганная, обрезная, рубленая), не отслаивается.

**Порода древесины:** для любых пород древесины.

**Влажность древесины:** 12-15%

**Температура воздуха:** при нанесении не ниже +5°C

**Метод нанесения:** кистью

**Расход:** в зависимости от впитываемости основания 100-125 мл/кв м или 1 л на 8-10 кв м за один проход

**Сушка:** ок.12 час при 20°C

**Очистка инструмента:** уайт-спирит

Перечень необходимых дополнительных средств: открывалка для жестяных банок Dosenöffnen или другой подручный инструмент, деревянная палка (или ёршик для перемешивания), шлиф.шкурка 80мкм (для финишного шлифования перед окраской), кисти акриловые (art 9612511 - 50мм, art 9612611 - 100мм), уайт-спирит для очистки инструмента.



**Подготовка основания:** для наружной отделки финишное шлифование шлиф. шкуркой с зерном 80мкм (или 60мкм, чем грубее, тем эффектнее будет финишное покрытие) вдоль волокон. Обращать внимание, чтобы шкурка была предназначена для шлифования древесины.



Подготовленное основание должно быть чистым. Обеспылить поверхность с помощью широкой кисти/ щетки, или воздухом под давлением.



Перед началом работ вскрыть упаковку грунта Pullex 3in1-Lasur с помощью открывалки для жестяных банок Dosenöffnen (для уп;5л.,10л.) или снять обод, фиксирующий крышку (для уп. от 10л), тщательно перемешать содержимое в течение 3-х минут деревянной палкой или ершиком. Для очистки инструмента использовать уайт-спирит.

Оттенок Pullex 3in1-Lasur указан на стикере, находящемся на боковой стенке упаковки. Например, на фото указан оттенок LW 01/4 kiefer.




**Нанесение первого слоя Pullex 3in1-Lasur с помощью кисти с ориентировочным расходом 100-125мл/кв.м или 1л на 8-10 кв.м в зависимости от подготовки основания (шлифованная или строганная древесина).**



Сушка первого слоя Pullex 3in1-Lasur 12 часов при температуре 20°C.


Высокая влажность и /или низкие температуры замедляют процесс высыхания и увеличивают время сушки.



Нанесение второго слоя Pullex 3in1-Lasur с помощью кисти с ориентировочным расходом 80-125 мл/кв.м или 1л на 8-12 кв м.




Сушка второго слоя Pullex 3in1-Lasur 12 часов при температуре 20°C. Высокая влажность и /или низкие температуры замедляют процесс высыхания и увеличивают время сушки.



**Нанесение третьего слоя Pullex 3in1-Lasur с помощью кисти с ориентировочным расходом 60-80 мл/кв.м или 1л на 12-16 кв м.**

Сушка третьего слоя Pullex 3in1-Lasur 12 часов при температуре 20°C. Высокая влажность и /или низкие температуры замедляют процесс высыхания и увеличивают время сушки.



**Готовое покрытие**



Оттенки Pullex 3in1-Lasur см.на сайте [www.adler-lacke.ru](http://www.adler-lacke.ru)

Транспортировать и хранить продукт в прохладном месте при плюсовой температуре, не замораживать.

